

Подробное описание гидроизоляционной мастики «PROTEX-БР»

Техническая характеристика гидроизоляционной мастики «PROTEX-БР»

Наименование показателя	Значение
Температура применения, °С	-15 - +50
Гибкость при температуре 15°С ±2°С, на стержне диаметром, мм	5
Условная прочность при разрыве, Мпа, не менее	1,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	500
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее -для бетона -для металла	0,6 1,0
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70
Теплостойкость, °С, не ниже	100
Водонепроницаемость в течение 24 ч при давлении 0,1 Мпа	выдерживает

Хранение

Хранение мастики осуществляется в сухих помещениях при температуре воздуха - 40 С° - +40 С°, в закрытой таре, вдали от источников огня и отопительных приборов.-
удалить

Условия эксплуатации

Допускается эксплуатация при температурах от -45 до +65°С.